

# Gravure

---

## Méthode 1 :

- réchauffer le perchlorure (43°C) à l'aide d'un bain-marie trempé dans l'eau chaude
- déposer la plaque face cuivrée vers le perchlorure
- laisser flotter pendant 30 min
- rincer la plaque avec de l'eau
- enlever le toner ou l'encre à l'aide de dissolvant à vernis à ongle ou frotter avec une laine d'acier.
- nettoyer la plaque

## Méthode 2 :

- réchauffer le perchlorure (43°C) à l'aide d'un bain-marie trempé dans l'eau chaude
- déposer la plaque en diagonale dans le bac de plastique
- agiter le perchlorure à l'aide d'une pompe d'aquarium
- laisser tremper pendant 30 min
- rincer la plaque avec de l'eau
- enlever le toner ou l'encre à l'aide de dissolvant à vernis à ongle ou frotter avec une laine d'acier.
- nettoyer la plaque

